



## Gyproc Gesso Alabastrino



Il Gesso Alabastrino è ottenuto dalla macinazione e dalla cottura della pietra di gesso attraverso la quale, questa cede parzialmente le molecole d'acqua.

### Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Acqua d'impasto	68	%	
Peso specifico in polvere	670	kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) <sup>1</sup>	1100	kg/m <sup>3</sup>	EN 13279-1
PH	7		
Granulometria	<0,3	mm	
Tempo di fine presa	25	min	
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1

<sup>1</sup> circa

## Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>U. M.</u>	<u>Normativa</u>
Resistenza a compressione >	8,0	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1
Confezione in sacchi da	25	kg	
Durata	12 mesi		

<sup>1</sup> circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

## Campi di Impiego

Gyproc Gesso Alabastrino è utilizzato per la fabbricazione di manufatti, stampi per colate, forme, e blocchi per edilizia

## Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-gesso-alabastrino>

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151  
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.