

# Malta pronta grigia

cod. 62008 - 62039 - 62038



## Descrizione:

MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF è una malta in polvere monocomponente a base di speciali leganti, sabbie fini selezionate ed additivi che la rendono particolarmente indicata come malta per intonaci tradizionali a grana fine.  
MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF miscelato con acqua forma un impasto di eccezionale scorrevolezza e praticità d'uso.

## Dati tecnici (condizioni di prova: 23°C e 50% u.r.) :

Aspetto	polvere grigia
Diametro massimo dell'inerte	1.2 mm
Peso specifico apparente	1.5 kg/dm <sup>3</sup>
Peso specifico prodotto impastato	1.85 kg/dm <sup>3</sup>
Acqua d'impasto	14-16% (3.5-4.0 l per sacco da 25 kg)
pH dell'impasto	13
Spandimento UNI EN 1015-3	168 mm
Consumo	1.5 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Durata dell'impasto	> 60 min.
Spessore applicabile per mano	1.5 cm
Resistenza alla compressione a 28 gg	5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla flessione a 28 gg	1.5 N/mm <sup>2</sup>

## Impieghi:

Realizzazione di intonaci grezzi sia in interno che in esterno.

## Modalità applicative

### Preparazione del supporto

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, parti incoerenti o in fase di distacco.

Nel caso risultasse sporco, si consiglia di procedere ad un accurato lavaggio con idropulitrice al fine di eliminare i residui polverosi che impediscono una corretta adesione.

Su superfici che presentano forti irregolarità, applicare un rinfazzo con MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF almeno un giorno prima dell'intonacatura.

### Preparazione dell'impasto ed applicazione

Introdurre in betoniera circa 3.5-4 litri di acqua pulita per sacco di prodotto. Aggiungere la polvere MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF gradualmente sotto agitazione e mescolare per 5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi rimescolare leggermente.

Applicare il prodotto così impastato con cazzuola in spessori compresi tra 1 cm e 2 cm.

Frattazzare la superficie con frattazzo di spugna non appena il prodotto inizia a far presa.

Per rivestire materiali differenti presenti su una stessa parete (ad es. laterizio e calcestruzzo o vecchie murature) è raccomandabile l'utilizzo di una rete porta intonaco in fibra di vetro (maglia 1 cm x 1 cm).

Attendere circa 24-36 ore prima di procedere alla rasatura..

### Norme da osservare durante la preparazione e la posa del prodotto

MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF contiene speciali leganti idraulici che a contatto con la pelle possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

#### Avvertenze:

- Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C
- Non applicare MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF in spessore superiore a 1.5 mm per mano.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.

#### Pulizia:

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF sia indurito completamente. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

#### Consumo:

Il consumo di MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF è circa 1.5 kg/m<sup>2</sup> per ogni mm di spessore.

#### Confezioni:

MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF è disponibile in sacchi da 25 kg su pallets da kg 1500.

#### Magazzinaggio:

MALTA PRONTA GRIGIA KNAUF conservato nelle confezioni originali è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.